

**PUP / PU-TURBO PRIMER**

21/12/2022

**DESCRIPTION**

PUP / PU-TURBO PRIMER est une primaire tres rapide a base de PU.

**POSSIBILITES**

PUP / PU-TURBO PRIMER peut être utilisé comme primaire sur béton ou chape.

**SECHAGE**

HUMIDITÉ	10°C	20°C	30°C
<b>50 % RH</b>	<b>100 minutes</b>	<b>60 minutes</b>	<b>30 minutes</b>
<b>90 % RH</b>	<b>70 minutes</b>	<b>40 minutes</b>	<b>15 minutes</b>

**DONNEES TECHNIQUES**

Coleur	transparent
Viscosité	± 250 mPa.s
Adherence	supérieure à celle du béton
Température traitement	10°C - 30°C
Exigences pour le support	- suffisamment sec exempt de particules, de graisse, de poussière, de saleté,...
	- ne se déforme pas et est fixe
	- hydrofuge
	- suffisamment résistant à la pression et à la traction
Dilution	pas indiqué
Nettoyage	PMA - aceton -xyleen
Consommation	150gr-200gr/m <sup>2</sup>
Emballage	sets de 5 kg ou 10 kg
Conservation	6 mois (en emballage original fermé, 10-25°C)

**APPLICATION**

Mesurez d'abord l'humidité du béton. Celle-ci ne peut excéder 5%.

Appliquez uniformément à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse.

Utilisez entre 150gr et 200 g/m<sup>2</sup> selon la porosité de la surface. Pas plus afin de prevenir un effet moussé.

Le primaire doit être entièrement sablé pour obtenir une adhérence optimale. Si nécessaire, sapoudrer extra si le sable de saupoudrage s'est effondré en certains endroits.

**SECURITE**

A usage: lisez toujours et totalement la fiche de sécurité des produits.

Les informations susmentionnées sont fournies par Sidec en toute confiance, toutefois sans aucune garantie. L'utilisation, l'application et l'emploi des produits tombent en dehors de notre responsabilité. Si Sidec est néanmoins tenu pour responsable, cela se limitera toujours à la valeur des marchandises livrées. Cette version remplace toutes les versions précédentes.

1/1