ALSAN TRAFIK
HP 520

FICHE TECHNIQUE 230901SCANF (annule et remplace 220406SCANF)

ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS
STATIONNEMENTS
BALCONS ET TERRASSES

DESCRIPTION

ALSAN TRAFIK HP 520 est une résine de polyuréthane monocomposant utilisée comme membrane d'étanchéité dans les systèmes de stationnements, de balcons et toutes autres zones piétonnières.

ALSAN TRAFIK HP 520 s'applique uniquement sur les apprêts ALSAN TRAFIK PU 121 et ALSAN FLOOR EP 101.

APPLICATION

L'apprêt précédemment appliqué doit être sec au toucher avant l'application de la couche d'ALSAN TRAFIK HP 520. Il est important de ne pas dépasser le temps de recouvrement maximal indiqué sur la fiche technique respective de lapprêt sélectionné.

Mélanger la résine pendant 2 à 3 minutes afin d'obtenir une consistance homogène.

Appliquer à l'aide d'une raclette dentelée une couche d'ALSAN TRAFIK HP 520 d'une épaisseur de **710 µm (28 mils)** film humide sur le substrat. La résine doit ensuite être nivelée à l'aide d'un rouleau et répartie uniformément sur la surface.

(temps de recouvrement maximum : 36 heures)

Remarque : *L'ALSAN TRAFIK HP ACCÉLÉRATEUR peut-être incorporé au contenant d'ALSAN TRAFIK HP 520 pour accélérer son temps de séchage. (Reportez-vous à la fiche technique respective du produit pour obtenir des informations supplémentaires)*

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	ALSAN TRAFIK HP 520
État physique	Liquide autonivelant
Couleur	Gris
Densité *à 25 °C (77 °F)*	1,12 kg/L
Volume	19 L
Pouvoir couvrant, *à 710 µm (28 mils)*	28 m² (300 pi²)/contenant

(valeurs nominales)
Remarque : Tous les pouvoirs couvrant sont approximatifs et peuvent varier selon la technique d'application et la rugosité de la surface.

TEMPS DE MÛRISSEMENT

Température *à 50% H.R.*	TEMPS			
	Sec au toucher	Non-salissant	Durci	Complètement mûri
30 °C (86 °F)	3h	6h45	10h	11h30
22 °C (72 °F)	3h30	8h30	15h	22h
10 °C (50°F) (1)	< 1h	5h	8h30	12h30
5 °C (41 °F) (1)	40 min	5h15	10h30	15h30

(1): L'ALSAN TRAFIK HP ACCELÉRATEUR à été ajouté au mélange.

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA®

SOPREMA.CA 1.877.MAMMOUTH

sopca-fr-ca-tds-alsan-trafik-hp-520.indd

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

ALSAN TRAFIK
HP 520

ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS
STATIONNEMENTS
BALCONS ET TERRASSES

FICHE TECHNIQUE 230901SCANF (annule et remplace 220406SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	ALSAN TRAFIK HP 520
Viscosité Brookfield *à 25 °C (77 °F)*	-	1 500 - 3 500 cP
Teneur en solides	-	75 %
Allongement à la rupture	ASTM D412	600 %
Résistance à la traction	ASTM D412	8 MPa
Dureté (Shore A)	ASTM D2240	80

(valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

L'entreposage d'ALSAN TRAFIK HP 520 est d'une durée de 18 mois, lorsque convenablement entreposé dans les récipients d'origine.

Les contenants NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE ENTREPOSÉS À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 10 °C (50 °F).

Nocif par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

Pour plus d'information, veuillez consulter les instructions sur l'étiquette du contenant et la fiche de données de sécurité (F.D.S.).

sopca-fr-ca-tds-alsan-trafik-hp-520.indd

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.